



---

panDOMO<sup>®</sup> SL

## Steinöl (Aceite para piedra)

---

Para la protección de superficies de PANDOMO W1 tintadas y pulidas en paredes y techos

A base de aceite de cera, libre de conservantes

Resistente a la abrasión

Hidrofugante

Sin colorantes

Alta eficacia

Transpirable

---

Empresa certificada según  
ISO 9001:2000 por LRQA



Registro nº E202150

ARDEX CEMENTO, S.A.  
Pol. Ind. Pla de Llerona  
C/ Holanda, 18  
08520 Les Franqueses del Valles  
Tel. +34 93 846 62 52  
Fax. +34 93 846 74 38  
ardex@ardex.es  
www.ardex.es

# panDOMO<sup>®</sup> SL

## Steinöl (Aceite para piedra)

### Campo de aplicación

Para interiores.  
Para la protección de superficies de PANDOMO W1 tintadas y pulidas.  
Para paredes y techos de salas de exposiciones, foyer, edificios públicos, comerciales y en el ámbito de residencia particular.

### Descripción

PANDOMO SL Steinoel es un producto a base de aceite de cera. El tratamiento de las superficies PANDOMO W1 pulidas con PANDOMO SL crea superficies con alta resistencia a la abrasión e hidrofobas. No han sido detectadas alteraciones en el color.

### Modo de empleo

PANDOMO W1  
Después de la aplicación de PANDOMO W1, masilla de decoración, la superficie debe ser pulida después de un secado completo de la masa (aprox. 5 horas), con una máquina pulidora-exenter (por ej. ROTEX, empresa Festo) con un papel de pulido de 120. Se recomienda una impregnación simple con PANDOMO SL.

PANDOMO SL se aplica con una esponja ligeramente mojada o (con un pincel plano) en una capa fina. PANDOMO SL se debe aplicar a la pared siempre desde abajo hacia arriba para evitar manchas de aceite. El material que sobra se debe quitar con un trapo de algodón, masajeando el material en la superficie en forma de movimientos circulares. La capa de aceite se debe aplicar en las mismas direcciones de movimiento como la anterior masilla PANDOMO W1 para que se obtenga la misma estructura.

### Importante

Durante la fase de secado y endurecimiento de PANDOMO SL Steinoel, hay que procurar que no existe humedad ambiental elevada y se debe evitar el polvo y otras suciedades que podrían adherir sobre la pared. No aplicar a temperaturas por debajo de 15°C.

### Resistencia

PANDOMO SL Steinoel es resistente contra el vino, la cerveza, la limonada, el café, el té, zumos de fruta, leche, agua.  
Productos químicos deben ser eliminados rápidamente. No es indicado para zonas continuamente húmedas.

### Luz

Bajo rayos UV PANDOMO SL Steinoel puede amarillear ligeramente.

### Limpieza y eliminación residual

Las herramientas de trabajo deben ser limpiadas después de su uso con un pincel o sustituto de terpentina. La hoja de seguridad EG incluye nota referente a la eliminación.

### Nota

PANDOMO SL Steinoel es después de su secado fisiológicamente inocuo. Hay que tener en cuenta una buena ventilación. En caso de contacto con los ojos, aclarar enseguida con agua.  
No trabajar a llama abierta.

En caso de exposición al fuego, los trapos, herramientas y prendas manchadas con el producto, pueden inflamarse. Por este motivo, después del uso, guardar todos los trapos etc. juntos o eliminarlos.

La capa de aceite ya seca no es inflamable.

### Datos técnicos

Peso específico	0,9 kg / L
Uso	Pandomo W1 ca. 25 g/m <sup>2</sup> y por capa
Envases	Bidón de 3 L y lata de 1 L
Almacenamiento	prox. 12 meses, en lugares frescos y en su envase original cerrado.

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos.  
Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencia prácticas. Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.  
Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico.  
La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.