ARDEX JK

Mortero rápido para relleno de junta fina.

Verificada, según EN 13888
Color blanco
Base de cemento
Para el rejuntado de piezas cerámicas y piedra natural
Especial piscinas
Para anchos de juntas desde 2 a 6 mm
Sin fisuras
No inflamable
Transitable al cabo de 90 minutos

Empresa certificada según
ISO 9001:2000 por LRQA
Registro nº E202150

ARDEX CEMENTO, S.A.
Pol. Ind. Pla de Llerona - C/. Holanda, 18
Tel. 93 846 62 52 - Fax 93 846 74 38
08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona)
Internet: http://www.ardex.es - E-mail: ardex@ardex.es

ARDEX JK

Mortero rápido para relleno de junta fina.

Campo de aplicación:
Interiores y exteriores. Suelos y paredes.
Especial piscinas.
Para rejuntar todo tipo de pieza cerámica, vítreas y piedra natural, ladrillos, placas…
Descripción del producto:
Polvo en base de cemento, de fraguado rápido y aditivos especiales.
Granulometría máxima 0,25 mm.
Mezclado con agua se obtiene un mortero suave y pastoso de elevada trabajabilidad.
El mortero tiene un tiempo de fraguado rápido, no es inflamable, se adhiere fuertemente y sin fisuras.
Las juntas son rápidamente practicables.
Modo de empleo:
En un recipiente mezclador se vierte agua limpia y se mezcla el polvo hasta conseguir un mortero ARDEX JK hasta obtener un mortero sin grumos, homogéneo y pastoso.
Relación de mezcla:
25 Kg ARDEX JK: aprox. 5 L de agua
A una temperatura aprox. de 20ºc, el mortero se puede trabajar durante unos 30 minutos. Las temperaturas mayores recortan el tiempo de trabajabilidad y temperaturas menores lo alargan.
Con una espátula de rejuntar resulta fácil introducir el mortero dentro de las juntas. Incluso las juntas más profundas pueden llenarse de una sola pasada. El tiempo de fraguado rápido permite un lavado temprano, sin que se eliminen las juntas por el agua.
ARDEX JK se debe trabajar a temperaturas superiores a +5° C.
Recomendaciones:
En el caso de superficies porosas o de esmaltes mates de azulejos y baldosas, pueden pegarse residuos del mortero de rejuntado. Por lo tanto, no se puede prescindir de las pruebas de rejuntado sobre tales superficies.
La humedad del subsuelo y diferencias del poder de absorción de los flancos de los azulejos pueden causar diferencias de color en las juntas.
En caso de duda, se recomienda llevar a cabo unos trabajos previos de prueba.
En baños medicinales, termas, piscinas públicas y otros edificios sometidos a grandes esfuerzos, se recomienda utilizar el mortero de resina epoxi ARDEX WA.
Para rejuntar las placas talladas de piedra natural sensibles a la humedad, en interiores se debe utilizar el material de rejuntado para mármol ARDEX MG.
Advertencia:
Contiene cemento. Irrita la piel. Existe el peligro de daños graves de los ojos.
No debe ponerse al alcance de niños. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediata y abundantemente con agua y consultar al médico. Usar guantes de protección adecuados. Una vez fraguado, el producto es fisiológica y ecológicamente inofensivo.

GISCODE ZP1 = producto con contenido de cemento pobre en cromato.

Datos técnicos, según la norma de calidad de ARDEX:

Relación de mezcla:	aprox. 5 litros de agua por 25 Kg de polvo Aprox 1 vol. de agua : 4 vol. de polvo
Peso específico aparente:	aprox. 1,3 Kg/ l
Peso fresco del mortero:	aprox. 2,1 Kg/ l
Consumo de material:	con un ancho de la junta de 3 mm, profundidad de la junta de5 mm para azulejos o bien mosaicos medios de 30 x 30 cm. Aprox. 0,20 Kg/m² de 15 x 15 cm. Aprox. 0,20 Kg/m² de 10 x 10 cm. Aprox.0,20 Kg/m² de 5 x 5 cm. Aprox.0,20 Kg/m²

Las pérdidas adicionales debido a material sobrante sobre los azulejos son de 0,05 - 0,10 Kg/m² dependiendo de la naturaleza de su superficie y de la manera de trabajar.

Tiempo de elaboración entre (+5º C a 20º C):	aprox. 30 min.
Transitabilidad (+20º C):	al cabo de aprox. 90 min.
Dureza Brinell:	al cabo de 1 día, aprox. 40 N/mm² al cabo de 3 días aprox. 60 N/mm² al cabo de 7 días aprox. 80 N/mm² al cabo de 28 días aprox. 100 N/mm²
Apto para suelo radiante:	Sí
Embalaje:	Sacos de 25 Kg netos
Almacenable:	en estancias secas durante aproximadamente 12 meses, dentro de su embalaje original.

Garantizamos la correcta calidad de nuestros productos. Nuestras recomendaciones de utilización están basadas en ensayos y experiencias prácticas, pero únicamente pueden ser advertencias generales, sin asegurar unas características, puesto que no podemos influir en las condiciones de la obra ni en la realización de los trabajos. Las normas específicas según los países basadas en estándares regionales, reglamentos de obra, directivas de elaboración o de la industria, pueden conducir a recomendaciones especiales de elaboración.