



ARDEX FS FLEX

Mortero flexible para junta fina.

Para el rejuntado de piezas cerámicas, pavés, mosaico vítreo o porcelánico, y piedra natural no sensible a la humedad.
Para anchos de junta de 1 a 6 mm.
Disponible en colores:

- Blanco
- Gris plata
- Gris claro
- Beige
- Gris cemento
- Antracita
- Jazmín



Flexible.
Repelente al agua y a la suciedad.
Alta resistencia, no fisura
De fácil aplicación y limpieza.

Empresa certificada según
ISO 9001:2008 por LRQA



Registro SGI 32020150



ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Plà de Llerona - C/ Holanda, 18
08520 - Les Franqueses del V. (Barcelona)
T. 938466252 F. 938467438
www.ardex.es - ardex@ardex.es

ARDEX FS FLEX

Mortero flexible para junta fina.

Campo de aplicación:

Para sellar juntas de azulejos y baldosas de cerámica, mosaico (vítreo, porcelánico, de cerámica,...) vidrio y piedra natural (no sensible a la humedad). Uso en paredes y suelos, tanto interiores como exteriores. Anchos de junta de 1 a 6 mm.

Con propiedades hidrófugas, flexibles y adherencia total de los flancos.

Muy repelente a la suciedad. Especialmente apropiado para zonas húmedas y mojadas, notablemente para duchas.

Para exteriores e interiores.

Descripción:

Polvo con base de cemento, aditivos especiales y materiales de relleno seleccionados sin cuarzo.

Su avanzada tecnología consigue unas juntas lisas de gran resistencia, que combinan una gran facilidad de aplicación con un tiempo de lavado muy largo.

Al mezclarlo con agua se obtiene un mortero pastoso, dúctil y de muy bajo consumo que se puede trabajar con facilidad, frena el secado en capa fina, posee una gran capacidad de relleno, una elevada deformabilidad y se adhiere fijamente en las juntas sin producir grietas.

La junta resultante es lisa, sin grietas, hidrófuga y repelente en alto grado a la suciedad.

Modo de empleo:

En un recipiente mezclador se vierte agua clara y se mezcla el polvo de ARDEX FS FLEX hasta obtener un mortero cremoso y sin grumos.

Relación de mezcla:

25 kg de polvo ARDEX FS FLEX: aprox. 7,5 litros de agua.

5 kg de polvo ARDEX FS FLEX: aprox. 1,5 litros de agua.

A una temperatura de 20°C, el mortero se puede utilizar durante 90 minutos aproximadamente. Temperaturas más altas acortan este tiempo y las más bajas lo alargan.

El mortero se introduce fácilmente en las juntas con una espátula de goma.

En el caso de baldosas preparadas en un lecho grueso, el mortero de colocación tiene que estar lo suficientemente seco como para conseguir una capacidad de absorción homogénea en la superficie de la junta y evitar en gran medida las variaciones de tono de color.

Las superficies rejuntadas se limpian después de fraguar el mortero con una esponja mojada y se alisan las juntas.

Después de un período de aplicación muy prolongado se tiene que humedecer la superficie para facilitar la pasada de lavado. Los restos del mortero se pueden eliminar fácilmente con una esponja húmeda.

En caso de dudas realizar una prueba previa.

Trabajar ARDEX FS FLEX con temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C.

Recomendaciones:

En las superficies porosas o esmaltes mates de baldosas o losetas se pueden adherir restos del mortero para juntas, en estos casos la realización de pruebas es indispensable.

En caso de tratamiento con ácidos, las juntas se tienen que remojar previamente hasta la saturación. La humedad de la base y las distintas capacidades de absorción de los cantos de las baldosas pueden originar variaciones en el tono de color de las juntas. En balnearios y piscinas y otras

construcciones sometidas a fuertes cargas se utiliza adhesivo de resina epoxídica y mortero para juntas ARDEX WA en lugar de materiales cementosos. Para el rejuntado en zonas interiores de mármoles o demás piedras sensibles a la humedad hay que utilizar ARDEX MG, o asegurarse mediante una prueba previa que utilizando ARDEX FS FLEX no se producirá ninguna decoloración permanente de los bordes.

Precauciones:

Contiene cemento, irrita los ojos y la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos en seguida con agua abundante y consultar un médico. Úsense medios de protección adecuados como guantes o gafas. En estado fraguado es inofensivo fisiológica y ecológicamente.

GISCODE ZP1 = producto cementoso, bajo contenido en cromato.

Datos técnicos

(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Relación de mezcla	Aprox. 7,5 litros de agua por saco de 25 kg, lo que equivale a 1 vol. de agua : 3 vol. de polvo
Densidad	Aprox. 1,2 kg/l
Densidad del mortero fresco	Aprox. 1,8 kg/l
Rendimiento	Para anchos de junta de 3 mm y 5 mm de profundidad, para baldosas o mosaico mediano de 30x30 cm aprox. 0,20 kg/m ² 15x15 cm aprox. 0,35kg/m ² 10x10 cm aprox. 0,50kg/m ² 5x 5 cm aprox. 0,90kg/m ² Dependiendo de las características de la superficie, las pérdidas adicionales debidas al material sobrante en las baldosas pueden estimarse en 0,05-0,10 kg/m ² .
Dureza Brinell	Después de: 1 día aprox. 35 N/mm ² 3 días aprox. 55 N/mm ² 7 días aprox. 65 N/mm ² 28 días aprox. 75 N/mm ²
Tiempo de utilización (20°C)	Aprox. 90 minutos
Transitabilidad (20°C)	Después de aprox. 4 horas
Almacenaje	Aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase original cerrado

Ardez se hace responsable de la calidad de sus productos.

Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.

Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.

Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico.

La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva

Edición Enero 2013